



1020

Výrobce:

Rovina Písek, a. s.
sídlo Písek 107
503 51 Chlumeč nad Cidlinou
IČ: 25251261

21

1020 – CPR – 050012051

EN 12620:2002+A1:2008
Kamenivo do betonu

(PoV: 003-HK-T-8/16-b)

Základní charakteristiky	Vyjádření	Kategorie, hodnota
Frakce kameniva	Označení d/D	8/16
Zrnitost	Kategorie	G _C 85/20
Tolerance pro deklarovanou typickou zrnitost HK	Kategorie	G _T 15
Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	SI ₁₅
Obsah schránek živočichů	Kategorie	NPD
Obsah jemných částic	Kategorie	f _{1,5}
Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA ₄₀
Odolnost proti otěru hrubého kameniva	Kategorie	NPD
Odolnost proti odladitelnosti hrubého kameniva	Kategorie	NPD
Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,53 Mg/m ³
Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ < 1,5 % hm.
Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,37 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₁
Alkalicko křemičitá reakce ASTM C-1260-94 ČSN 72 1179	Deklarovaná hodnota	< 0,200 < 0,100
Chloridy	Deklarovaná hodnota	< 0,001 % hm.
Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS _{0,2}
Celková síra	Deklarovaná hodnota	< S 1%
Obsah lehkých znečišťujících částic	Deklarovaná hodnota	< 0,01 % hm.
Obsah humusovitých částic drobného kameniva	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje
Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu	Deklarovaná hodnota	NPD
Druh kameniva	Petrografický název	štěrkopísek
Obsah přírodních radionuklidů	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje I ≤ 1