

PROTOKOL č. 050-023745

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
 adresa: Písek 107, 503 51 Chlumeč n.C.
 IČO: 25251261
 výrobní: Písek
 adresa: -
 zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050210181
 vzorek: hrubé kamenivo těžené frakce 4 / 8 mm
 místo odběru: třídící linka
 datum odběru: 04.10.2021

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
 zkušební postup: ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor
 datum ukončení zkoušky: 29.10.2021

Velikost otvoru síta mm	Celk. propad sítím % hm.
16 (2D)	100,0
11,2 (1,4D)	99,8
8 (D)	89,9
5,6 (D/1,4)	9,6
4 (d)	0,7
2 (d/2)	0,3
1	0,3
0,5	0,2
0,25	0,2
0,125	0,2
0,063	0,2

Jemné částice	0,2 %
Nadsítné na síti (2D)	0 %
Nadsítné na síti (1,4D)	0 %
Nadsítné na síti (D)	10 %
Podsítné na síti (d)	1 %
Podsítné na síti (d/2)	0 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %



Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:


 Josef Jech
 zpracovatel protokolu


Schválil:


 Ing. Zdeněk Fiala
 vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Předměřice nad Labem, dne 01.11.2021