



PROTOKOL č. 050-023114

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumec n.C.
IČO: 25251261
výrobna: Písek
adresa: -
zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050200061
vzorek: hrubé kamenivo těžené frakce 4 / 8 mm
místo odběru: třídící linka
datum odběru: 11.5.2020

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
zkušební postup: ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor
datum ukončení zkoušky: 14.5.2020

Velikost otvoru sítá mm	Celk. propad sítím % hm.
16 (2D)	100,0
11,2 (1,4D)	100,0
8 (D)	94,7
5,6 (D/1,4)	57,7
4 (d)	10,0
2 (d/2)	1,4
1	0,6
0,5	0,3
0,25	0,2
0,125	0,2
0,063	0,1

Jemné částice	0,1 %
Nadsítné na síť (2D)	0 %
Nadsítné na síť (1,4D)	0 %
Nadsítné na síť (D)	5 %
Podsítné na síť (d)	10 %
Podsítné na síť (d/2)	1 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %



Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Josef Jech
zpracovatel protokolu

Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

tel.: +420 387 023 211

č. účtu: 1501-931/0100

www.tzus.eu

e-mail: pilarova@tzus.cz

Předměřice nad Labem, dne 18.5.2020

